EUROPEAN PATENT OFFICE

tent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60072233

PUBLICATION DATE

24-04-85

APPLICATION DATE

28-09-83

APPLICATION NUMBER

58179949

APPLICANT: TOSHIBA CORP;

INVENTOR:

YOSHII SHINTARO;


INT.CL.

H01L 21/304 H01L 21/302

TITLE

WASHING DEVICE FOR

SEMICONDUCTOR WAFER



ABSTRACT: PURPOSE: To effectively remove organic contaminant deposited on the surface of a wafer by a method wherein the title device is composed of a washing bath in which a washing chemical solution is contained, a hold carrier for semiconductor wafers dipped therein, an ultrasonic wave generator that gives oscillation, an irradiator with ultraviolet rays to wafers, etc.

> CONSTITUTION: The wafer carrier 2 holding the semiconductor wafers 1 to be washed is contained in the wafer washing bath 3 made of transparent quartz surrounded by a casing 13, and many ultraviolet ray lamps 9 are arranged in the gap between the carrier 2 and the bath 3. Chemical solution supply ports 4-7 are made opposed to the upper surface of the bath 3, and the ultrasonic wave generator 10 surrounding a valve 11 and a duct is installed outside the bottom. The device being thus constructed, hydrofluoric acid, hydrogen peroxide, hydrochloric acid, aqueous ammonia, persulfuric acid, etc. are poured from the supply ports 4~7, respectively; at the same time the bath 3 is filled with the chemical solution 8 obtained by feed of pure water from the duct 12. Thereafter, the lamps 9 and the generator 10 are set in motion at the same time, and the deposited organic substance is thus removed.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japio

BEST AVAILABLE COPY

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特 許 出 願 公 開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60 - 72233

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和60年(1985)4月24日

H 01 L 21/304 21/302 D-7131-5F Z-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体ウェーハの洗浄装置

②特 顧 昭58-179949

②出 願 昭58(1983)9月28日

⑩発 明 者 吉 井 新 太 郎

川崎市幸区堀川町72番地 東京芝浦電気株式会社堀川町工

場内

⑪出願人 株式会社東芝

川崎市幸区堀川町72番地

⑩代 理 人 弁理士 猪 股 清 外3名

明 細 曹

1. 発明の名称 半導体ウェーハの洗浄装置

2. 特許請求の範囲

洗浄薬液を入れるためのウェーハ洗浄槽と、

前配洗浄薬液に浸液された半導体ウェーハを保 持するウェーハキャリアと、

前記ウエーハ洗浄槽内に超音波振動を与える超音波発生器と、

前配半導体ウェーハに紫外線を照射する紫外線
照射器とを備え、半導体ウェーハの表面に附着した汚染物を除去するようにした半導体ウェーハの
洗浄装置。

3. 発明の詳細な説明

〔発明の技術分野〕

本発明は半導体ウェーハ (単結晶から切り出したものから、酸化、拡散等のウェーハ工程を経たものまでを含む)の表面汚染物を除去する半導体

ウエーハの洗浄装置に関する。

(発明の技術的背景)

近年、半導体デバイスの高性能化、高密度化化 伴い、ますます高精度の微細加工技術が要求され ている。ところで、ウェーハ処理工程で混入、残 存する微粒子状附着物、被膜状附着物等の表面符 染物は、プロセス加工精度の低減、デバイス特性 の信頼性低下等を招くため、それら表面汚染物除 去はデバイスの歩留り向上のために不可欠になつ ている。

従来のウェーハ洗浄工程は、下配①~⑥の柔工程の単なる組合せにより成つている。すなわち、①有极溶剤処理による表面有機物汚染除去、②酸化性酸、アルカリ処理による表面有機物汚染除去、②爾フン酸処理による自然酸化膜除去、④取化性酸処理による表面残存重金属除去、⑤界面活性剤、アルカリまたは機械的作用等の併用による微粒子除去、⑥純水洗浄等である。そして、半導体ウェーハの洗浄装置もこれらの目的に即したものが実用化されている。

特開昭60-72233(2)

〔背景技術の問題点〕

しかし、上記の如き従来技術では、有機性装面 汚染物を十分に行なりことはできない。すなわち、 有機溶剤中にウェーハを浸漬するといり物理的洗 夢脱離、溶解のみでは、強固な袋面附着物を完全 には除去できない。また、有機物除去処理に使用 される有機溶剤自体、あるいはそれに続いてなさ れる一連の紫工程での有機性成分の混入(例えば、 酸、アルカリ薬液中の有機物、作業環境等からの 汚染物)により附着する炭素成分についても、従 来技術では除去が十分になしえない。

ところが、半導体ウェーハに附渡した炭素原子は、結晶、酸化膜中あるいは界面で析出したり、 結晶欠陥やSiCを形成したりして、絶縁耐圧の低 下、リーク電流の増大、接合特性の劣化をもたら すことになる。また、SiC周辺の結晶歪みには重 金綱が固定化され、特性不良を生じるなどの欠点 が生じる。

〔発明の目的〕

本発明は上記の従来技術の欠点に鑑みてなされ

れる。また、純水はパルブ11および導管12を介してウエーハ洗浄槽3に送られる。そして、上配の装置は笹体13に収容される。

次に、第1図に示す装置の動作を説明する。一連の洗浄工程は前述の①~⑥の素工程の組合せによりなり、その際に必要な高純度楽液(例えばフン酸、過酸化水素水、塩酸、アンモニア水等)は 素液供給口4~7より供給される。

表面に附着した有機性汚染物の除去も、上配の 業工程のひとつとしてなされる。すなわち、薬液 供給口7より過硫酸と純水の温液が供給され、紫 外級灯9からは紫外線が照射され、かつ超音放発 生器からは超音波振動が与えられる。このように すると、紫外線による活性化作用と、超音波振動 による物理的洗浄作用および過硫酸(活性硫酸基) による化学的洗浄作用の相乗によつて大きな洗浄 効果がえられる。

上記の洗浄作用の 観略は下記の通りである。まず、過硫酸液中の過硫酸イオンは紫外線によつて 活性硫酸茲となり、ウエーハ表面の有機性汚染物 たもので、半導体ウェーハの表面に附着した有機 性汚染物を効果的に除去することのできる半導体 ウェーハの洗浄装置を提供することを目的とする。 [発明の概要]

上記の目的を実現するため本発明は、半導体ウエーハを洗浄用の薬液に浸漉するウェーハ洗浄槽に超音波発生器と紫外線照射器を設け、ウェーハ 装面の有機物を容易に除去できるようにした半導体ウェーハの洗浄装置を提供するものである。 【発明の東施例】

は励起される。励起された有機物は活性硫酸基化 より酸化され、炭素は炭酸ガスとなって取り除か れる。上記の反応を化学式で示すと、下配のよう になる。

$$S_2O_8^{2-} + h_\nu \longrightarrow 2SO_4^{-5}$$

$$R + h_{\nu} \longrightarrow R^*$$

$$R^* + 2 SO_4^* + H_2O \longrightarrow nCO_2 + \cdots$$

このような活性化、化学的洗浄作用の際に、超音波振動が与えられるので、洗浄作用の均一化、 脱嶷の容易化が図られる。

なお、これら案工程の間では蒸液の除去等のために、純水洗浄がなされる。純水はバルブ11および導管12を介して供給され、ウェーハ洗浄槽3を越えて笹体13内にあぶれる。

第2図は第1図の実施例によつてSiウェーハを 処理したときの汚染除去効果を説明するグラフで、 第2図(a)は従来装置によるとき、第2図(b)は本奥 施例によるときを示している。第2図(a)に示す如

-170-

時間昭60-72233(3)

く、従来装置によってSiyx- へを徒停したのち、厚さ $300\,\mathrm{\AA}$ の SiO_2 膜を形成し、その酸化膜の耐圧を測定すると、耐圧は $3\sim 9\,\mathrm{MV/d}$ となる。これに対し第 $2\,\mathrm{ZO}(h)$ に示す如く、 第 $1\,\mathrm{ZO}(h)$ のの実施例によってSiyx- へを洗停したのち、厚さ $300\,\mathrm{\AA}$ の SiO_2 膜を形成し、その耐圧を測定すると $8\sim 9\,\mathrm{MV/d}$ 程度の耐圧のものが多くなる。但し、本実施例による洗浄は、 $NH_4OH:H_2O_2:H_2O=1:1$: 6 混液処理 \longrightarrow 納水処理 \longrightarrow 和 1:1:6 混液処理 \longrightarrow 和 1:1:6 1


上記の如く本発明によれば、ウェーハ洗浄槽に 紫外顔照射器と超音波発生器を設けたので、紫外 線による豪液、汚物の活性化作用と超音波振動に よる物理的洗浄作用および蒸液の化学的洗浄作用 を相乗させ、効果的に有機性の製面汚染物を除去 できる半導体ウェーハの洗浄装置を得ることがで きる。そして、これによつてLSIの歩留り等を 向上させることができる。また、本発明に係る接 酸によれば、他の一連の鬼工程の中の一工程とし て有機性汚染物除去の工程を実行できる。


4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例の構成図、第2図は 従来装置による汚染物除去効果と第1図の実施例 による汚染物除去効果を比較して説明するクラフ である。

1 …半海体ウエーハ、2 …ウエーハキャリア、3 …ウエーハ洗浄槽、4 , 5 , 6 , 7 …楽液供給口、8 …薬液、9 …紫外線灯、10…超音波発生器、11 …パルプ、12…導質、13 …能体。

出願人代理人 猪 股 荷





-171-

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ _/ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
☐ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.